

FICHE TECHNIQUE BRIK-CEN HM-425

Colle synthétique à base d'acétate de polyvinyle

PROPRIÉTÉS

- Température d'utilisation +5°C à +25°C
Haute qualité
- Haute résistance à la traction
- Séchage rapide

APPLICATION

- Utilisation générale.
- Industrie du meuble.
- Assemblage et travaux de charpente et de menuiserie.
- Fabrication de portes : assemblage, placage, etc.

INFORMATION PRODUIT

Présentation	• Auto-applicateur 125 g (12 pièces) • Auto-applicateur 250 g (12 pièces) • Auto-applicateur 500 g (12 pièces) • Auto-applicateur 750 g (9 pièces) • Pot 1kg (6 pièces) • Carafe 6 kg (1pièce) • Carafe 12kg (1pièce) • Carafe 23 kg (1pièce)
Expiration	24 mois
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +25°C

SPÉCIFICATIONS

Caractéristique	Méthodo	Unité	Valeur
Aspect	VISUEL		Liquide blanc
Teneur en solides	UNE 53356	%	57 ± 2
Solides	UNE EN ISO 2555	mPa.s	15.000 ± 2.000
Viscosité	EN 205	N/mm ²	10 ± 2
Résistance à la traction			6 ± 1

MODE D'EMPLOI

Agiter le produit avant utilisation. Appliquer ensuite une fine couche de colle sur l'une des surfaces à coller, elle peut être appliquée manuellement (pinceau, truelle, etc..) ou mécaniquement (encolleuses à rouleaux). Presser les deux parties l'une contre l'autre (le temps d'ouverture et de pression varie en fonction des conditions ambiantes). Les surfaces à coller doivent être exemptes de poussière, d'huile et de graisse.

Le produit peut être pressé soit dans une presse à froid, soit sur une plaque chauffante, nous joignons un tableau indiquant la température et la durée.

TYPE DE PRESSE	PLAQUE DE BOIS	STRATIFIÉ MÉLAMINÉ
FROID	2 h	2 h y 30 min
80°C	3 min	3 min
100 °C	1 min	1min y 30 seg

ADHÉRENCE

Excellente adhérence sur la plupart des types de bois, panneaux à base de bois, MDF, panneaux d'aggloméré, contreplaqué, carton.

NETTOYAGE

Utiliser de l'eau si le produit est encore frais. Le produit sec peut être enlevé mécaniquement.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité

NOTA

Les informations fournies dans cette fiche technique et en particulier les recommandations concernant l'application, l'utilisation finale du produit et les conseils du service technique (verbaux ou écrits) sont données de bonne foi et basées sur nos connaissances et expériences actuelles (lorsque les produits sont correctement stockés, utilisés et appliqués dans des conditions optimales pendant leur durée de vie utile).

En pratique, les différences possibles entre les matériaux, les substrats et les conditions réelles sur le lieu d'application sont telles qu'aucune garantie en termes de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier et aucune obligation de quelque nature que ce soit ne peuvent être déduites des informations, du présent document ou de toute recommandation écrite ou verbale en dehors de toute relation juridique pouvant exister.

L'utilisateur des produits doit vérifier qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité du produit fourni conformément à nos normes de qualité, en déclinant toute responsabilité quant aux résultats obtenus et aux éventuels dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée.

Dans le cas où la responsabilité de Quiadsa serait engagée sur un fondement juridique quelconque, sa responsabilité ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la livraison correspondante. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et actualisée des fiches techniques des produits, en les demandant à notre service ou en consultant le site www.quiadsa.com.

USINE ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels : +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com