

FICHE TECHNIQUE MAD MAX

Adhésif extrêmement puissant à base de polymère de silane fini (MST), thixotrope et monocomposant. Sans isocyanates, silicones et solvants.

PROPRIÉTÉS

- ✓ Haute résistance finale
- ✓ Plus solide que le bois
- ✓ **D4** résistant à l'eau
- ✓ Sans polyuréthane ni solvant
- ✓ Sans mousse
- ✓ Ne contracte pas
- ✓ Thixotrope : Peut être appliqué verticalement
- ✓ Intérieur/Extérieur
- ✓ Peut-être peint
- ✓ Ponçable
- ✓ Résistance au vieillissement
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Haute résistance aux rayons UV
- ✓ Température d'application +5°C à +40°C
- ✓ Résistance à la température -40°C à +90 °C

APPLICATIONS

- Assemblage étanche (D4) d'éléments en bois en intérieur et en extérieur : construction nautique, menuiserie, charpentes, clôtures, portes, mobilier...
- Collage extra-fort du bois les uns aux autres, et sur le béton, le mortier, la céramique, la pierre, le métal, la mousse isolante rigide, les panneaux de laine de roche...
- Fabrication de cloisons, panneaux sandwich

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Cartouches 290 mL (12 pièces) Applicateur automatique 380 g (12 pièces) Applicateur automatique 800 g (12 pièces)
Expiration	18 mois
Couleurs	Beige
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5°C et +25°C

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques	Méthodo	Unités	Valeurs
Cohérence			Thixotrope
Résistance à l'eau	EN 204		D4
Résistance à la traction	EN 205	N/mm ²	13,5

RÈGLES / ESSAIS / CERTIFICATS

D4 según UNE EN 204 :2002

L'adhésif est conforme aux spécifications du groupe de contraintes D4 selon la norme UNE EN 204 :2002 « Classification des adhésifs non structuraux pour joints de bois et produits à base de bois »

MODE D'EMPLOI

Les surfaces sur lesquelles ils sont appliqués doivent être fermes et complètement propres. Il peut être appliqué sur des surfaces humides. Le taux d'humidité optimal du bois doit être compris entre 10 et 18 % (maximum 30 %). Dans les matériaux non poreux, il est recommandé d'humidifier le visage sur lequel l'adhésif n'a pas été appliqué avec une éponge ou un chiffon humide.

Ouvrez le capuchon et appliquez l'adhésif d'un côté, il peut être réparti avec une spatule ou un rouleau si vous le souhaitez, joignez rapidement les surfaces et maintenez-le pressé pendant un temps minimum de 15 min.

ADHERENCE

Excellente adhérence sure :

Bois, plâtre, pierre, brique, béton, mousse rigide, métaux tels que l'aluminium, le fer, le zinc, galvanisé, la plupart des plastiques thermoplastiques ou thermodurcissables. Non recommandé pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon. Bonne adhérence sur les surfaces humides.

NETTOYAGE

Nettoyez avec BRIK-CEN S 890 lorsque le produit n'est pas durci. Une fois durci, le nettoyage est mécanique.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Fiche de données de sécurité à la disposition du client.

NOTE

L'information technique contenue dans ce rapport ainsi que l'assistance de notre département technique, qu'elle soit verbale ou écrite, est le résultat de notre expérience et doit être considérée comme une collaboration sans engagement puisque l'utilisation et/ou l'application finale du produit reste en dehors de notre contrôle. Nous n'acceptons aucune responsabilité dérivée d'une mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de vérifier que le produit employé est bien adapté à son application. C'est pour cela que notre garantie se limite exclusivement à garantir la qualité de nos produits, faits selon nos standards de qualité. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques. Quiadsa les enverra sur demande ou elles pourront être téléchargées sur le site web : www.quiadsa.com.

USINES ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels : +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com