

FICHE TECHNIQUE

BLOCK MOHO

Mastic thixotrope élastique à base de silicone acide monocomposant, qui réticule au contact de l'humidité. Haute résistance à la moisissure.

PROPRIÉTÉS

- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -40 °C à +150 °C
- Haute qualité et durabilité prolongée.
- Séchage en 30 minutes
- Résistance aux intempéries et au vieillissement
- Haute résistance aux rayons UV
- Ne jaunit pas
- Ne noircit pas
- Ne rétrécit pas
- Intérieur/Extérieur
- Ne s'affaisse pas
- Élasticité permanente
- Non peignable

ULTRASHIELD TECHNOLOGY

Le produit contient un agent biocide, conçu pour être libéré uniquement lorsque les conditions favorisent le développement de moisissures. Grâce à cela, le produit présente:

- **Une protection 10 fois plus durable.** Il empêche la prolifération des moisissures pendant des périodes beaucoup plus longues qu'un silicone conventionnel.
- **Une efficacité maximale de l'agent actif.** Il garantit les propriétés intactes du mastic pendant toute sa durée de vie.

NORMES / ESSAIS / CERTIFICAT

Marquage CE

- EN 15651-2 G CF
- EN 15651-3 S

Émission de COV

- Règlement français sur les COV : classification A+

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Présentation	Cartouche de 280 ml (25 unités)
Date de péremption	18 mois
Couleurs	Translucide et blanc
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5 °C et +35 °C

APPLICATIONS

- Étanchéification des sanitaires : étanchéité autour des lavabos, baignoires, receveurs de douche, cuisines et éviers.
- Étanchéification des matériaux non poreux en général, lorsqu'une étanchéité de haute qualité est requise.
- Étanchéité des matériaux vitreux et vitrifiés. Étanchéité des matériaux céramiques.
- Étanchéité des joints en aluminium anodisé, vitrage, étanchéité du verre à la menuiserie, fermetures, étanchéité des menuiseries entre elles.

MODE D'EMPLOI

Scellement:

Appliquer à l'aide d'un pistolet pneumatique ou manuel, en formant un cordon continu et en évitant la formation de poches d'air. Lisser ensuite à l'aide d'une spatule humidifiée avec de l'eau savonneuse.

Dimension du joint

Le joint doit être conçu en fonction de la capacité de mouvement du mastic. En général, le joint doit avoir une épaisseur comprise entre 5 et 25

mm. Le rapport entre la largeur et la profondeur dépendra de la largeur du joint.

En général, pour les joints de plus de 10 mm, le rapport entre la largeur et la profondeur doit être d'environ 2:1 respectivement. Pour les joints de plus petite taille, le rapport doit être d'environ 1:1.

Largeur (mm)	10	15	20	25
Profondeur (mm)	8	8	10	12
Rendement (m)	3,75	2,5	1,5	1

RENDEMENT DU MASTIC

$L = 280 / (a \cdot p)$

L : longueur du joint en m

a : largeur du joint en mm

p : profondeur du joint en mm

ADHESIÓN

Excellente adhérence sur : matériaux vitreux, vitrifiés, céramiques, aluminium anodisé.

Nous déconseillons son utilisation pour les joints structurels de vitrages, le montage de miroirs ou le contact direct avec les aliments.

Ne doit pas entrer en contact avec des métaux tels que le cuivre ou le zinc. Non compatible avec les substrats alcalins tels que le marbre, le béton, le fibrociment et le mortier.

DATOS TÉCNICOS

Propriétés	Méthode	Unités	Valeurs
Dureté	DIN 53505	Shore A	20
Déformation Permanente		%	20
Formation de peau	(25°C/60%HRA)	Minutos	15
Temps de réticulation	(3mm/25°C/60% HRA)	Horas	24
Résistance à la traction	ISO 37	N/mm ²	1,2 ± 0,2
Elongation à la rupture	ISO 37	%	475
Densité		g/mL	0,97
Module 100%	ISO 37	N/mm ²	0,6

NETTOYAGE

Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser de l'alcool, du MEK ou un autre type de solvant (il est recommandé de tester la compatibilité du solvant avec la surface à nettoyer).

Ne pas utiliser de savons, détergents ou autres traitements aqueux.

Le mastic frais s'élimine à l'aide de solvants organiques.

Le mastic durci s'élimine en appliquant le cordon BRIK-CEN PL-25.

ACCESOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet à cartouche P-1441

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour plus d'informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

NOTE

Les informations contenues dans ce document et les conseils fournis par Quiadsa, tant verbalement que par écrit, sont basés sur notre expérience et notre connaissance actuelle de notre gamme de produits (utilisés et stockés correctement et dans les limites de leur durée de vie) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'application du produit échappe à notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée. Il incombe au client de confirmer et d'évaluer, avant utilisation, par des essais ou des tests, que le produit est adapté à l'usage prévu. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité de nos produits conformément à nos normes de qualité. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques. Quiadsa les enverra sur demande ou elles pourront être téléchargées sur le site web: www.quiadsa.com

USINES ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels : +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax : +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com